"Гранит" ТМ "Каменный цветок" Плиточный клей для керамогранита и тяжелой плитки

Технические характеристики

Расход воды	0,23-0,25 л на кг (5,75-6,25 л на 25 кг)
Расход при работе шпателем 6х6	3,5 кг на 1 м²
Рекомендуемая толщина слоя	2-4 мм
Жизнеспособность раствора	120 минут
Температура основания	от +5°С до +30°С
Укладка плитки	20 минут после нанесения
Коррекция плитки	15 минут после укладки
Время твердения	24 часа
Затирка швов	через 24 часа
Адгезия	1 МПа
Сползание	нет
Морозостойкость	50 циклов
Срок годности	6 месяцев
Фасовка	25 кг

"Гранит" ТМ "Каменный цветок" Плиточный клей для керамогранита и тяжелой плитки

Особенности

- **Высокие адгезионные свойства;**
- **Высокая водостойкость и морозостойкость;**
- **Идеален для оснований с повышенными эксплуатационными нагрузками;**

Назначение

Предназначен для укладки плитки с низким водопоглощением, облицовки стен и полов крупными плитами из природного и искусственного камня, керамогранита, для помещений и поверхностей, подверженных воздействию влаги и большим колебаниям температуры (террасы, балконы, полы с подогревом).

Рекомендации по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли и масел, нельзя наносить клей на промерзшую основу. Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать, клей наносить зубчатым шпателем. Если время нанесения превышено, раствор нужно снять и, перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть от +5˚С до +30˚С. Затирку швов выполнять через 24 часа после укладки.

Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания, налить воду комнатной температуры. Сухую смесь медленно высыпать в воду и перемешать дрелью с насадкой или вручную в течении 1-3 минут, дать отстояться не менее 3-5 минут и снова перемешать. После сгущения раствора вторичное добавление воды или смеси запрещается.

Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.